

// 铁氟龙管

// 9TS 0M 光面铁氟龙 不锈钢钢丝编织 一般工况条件

优于SAE 100 R14

内胶层: 光面铁氟龙 - 防震、防火、低渗透和低传导性，适用于食品加工工业（FDA, DVGW, BFR认证），具有化学惰性、不粘附、耐臭氧、耐风化

加强层: 高抗拉的不锈钢钢丝编织网（AISI 304）

应用: 压缩空气、气体、蒸汽、石油、化工和药剂产品。特别适用于注塑机蒸汽管路，导热油传输管路，低温气体的充气管路，空压机排气管路，汽车制造和食品医药行业。化学溶剂、颜料色素和油漆的传输管路。动力操舵装置里的液压管路。不适用于传输高温熔融的碱金属和卤素。

温度范围: -60 °C +260 °C (-76 °F +500 °F)

安全系数: 4:1



Item Code	↔		↔		⊕	⊖	∠		⏚		
	mm	inch	mm	inch	mm	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
2600557	5	3/16	7,8	0,12	0,76	20,7	3000	51	2,0	0,09	6
2600558	6	1/4	8,6	0,13	0,64	18,1	2600	76	3,0	0,09	6
2600559	8	5/16	11,6	0,14	0,84	15,5	2250	102	4,0	0,13	9
2600560	10	3/8	12,7	0,20	0,84	13,8	2000	127	5,0	0,15	10
2600561	13	1/2	15,4	0,26	0,76	12,1	1750	140	5,5	0,20	13
2600562	16	5/8	18,4	0,31	0,89	10,3	1500	165	6,5	0,27	18
2600563	19	3/4	22,1	0,39	0,89	8,6	1250	203	8,0	0,33	22
2600564	25	1	29,8	0,82	1,10	5,2	750	305	12,0	0,52	35