

// 715AA



ABS

Ω

$R \leq 10^6 \Omega$

钻井平台补给管 硬壁 – 散装物料 20 bar (300 psi)

内胶层: 黑色导电NR – 耐磨损

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝 – 防静电线

外胶层: 黑色导电CR – 耐磨损、耐臭氧、耐烃类化合物和耐火

应用: 将散装物料如土粉、重晶石和干粉水泥从平台补给船输送到海工平台

根据使用需要可定制自浮式结构, 该自浮式软管的储备浮力计算依据为GMPHOM 2009标准。

抗拉强度:

ID 4" 7.000 kg

ID $\geq$ 5" 10.000 kg

软管总成可具备ABS船级社产品证书

连续导电

常规运行温度范围: -30°C $+80^{\circ}\text{C}$ (-22°F $+176^{\circ}\text{F}$)

推荐接头:

- 带预扣压套筒的NPT外螺纹的软管接头
- ASA150标准的固定法兰或松套法兰软管接头

mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft	
102,0	4"	124,00	4,88	20	300	80	1200	510,0	20,08	90	6,060	4,08	
127,0	5"	151,00	5,94	20	300	80	1200	635,0	25,00	90	8,540	5,74	